Enduit magnétique

Utilisation

Une seule couche d'ENDUIT MAGNETIQUE remplace 4 à 5 couches de peinture magnétique.
L'ENDUIT MAGNETIQUE s'utilise sur tous supports propres et secs : murs, bois, métal, peinture, médium, formica..., recouverts préalablement de la primaire appropriée. Il est lavable et sans odeur.

Application :

Outil d'application : rouleau et couteau.

Conditions d'application conformes à la norme NFP 74-201 (DTU 59.1).

Mode d'emploi:

Poncez et dépoussiérez votre surface. Appliquez une couche de primaire et laissez sécher.
Appliquez une couche épaisse d'ENDUIT MAGNETIQUE avec un rouleau et lissez avec un couteau de peintre ou une taloche. Laissez sécher ±6h, puis poncez légèrement pour égaliser la surface.
Laissez sécher 24h.
En finition, recouvrez l'ENDUIT MAGNETIQUE avec la peinture tableau et vous obtiendrez ainsi une surface magnétique sur laquelle vous pourrez écrire.

Formulation :

Résines acryliques
Suivant la NFT 36005 le classement de ENDUIT MAGNETIQUE est le suivant Famille 3 - Classe II.

Caractéristiques :

Aspect en pot : pâte.
Densité : 2,06kg / litre.
Extrait sec pondéral : (72±2) %.
Sec au toucher : 4 à 6 h.
Recouvrable : 24 h.
Viscosité :110 000 ± 10 000 cp.
Consommation : 2 à 3 m² / l selon le support.
Ce produit contient max 5g/l cov. Valeur limite UE pour ce produit (cat. II/Al) : 140g/l (2010).
Conservation : 12 mois en bidon d'origine non entamé et hors gel et soleil.

Nettoyage et Hygiène sécurité :

Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Craint le gel.

Eau.

COATCORAL est Propriétée de World Business Coating WBC France
Siège : 27 Boulevard Jean Jaures 93400 Saint Ouen
www.coatcoral.fr - ww w.coralcoat.fr
E-mail : contact@coatcoral.fr

Note : les caractéristiques et recommandations contenues dans cette fiche sont données à titre indicatif. Elles sont basées sur les résultats de tests de laboratoire et sur la base de nos connaissances actuelles. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toute pertes ou dommages éventuels